

## Product datablad

### Raddiplus C

#### Productomschrijving

Raddiplus C bindmiddelcompound is een hoogwaardig Calciumsulfaat bindmiddel (CAB-40), geproduceerd volgens de norm DIN EN 13454 en is een ideale basis voor de productie en verwerking van kwalitatieve calciumsulfaat/anhydriet gietvloeren. Raddiplus C is gebaseerd op zuiver thermisch (RO- Rookgas Ontzwaveling) anhydriet en is geschikt voor de productie en verwerking van gietdekvloeren als hechtende of zwevende vloer, losliggend op folie en zeer geschikt als dekvloer inclusief vloerverwarming.

Afhankelijk van toeslagmaterialen en mengverhoudingen kunnen gietdekvloeren van verschillende sterkteklassen worden geproduceerd. Door de specifieke eigenschappen en hoge sterktes die kunnen worden bereikt, is Raddiplus C uitermate geschikt als bindmiddel voor gebruik in premix droge mortelsystemen, als ook in 2-kamer silosystemen en Mixmobile systemen.

#### Informatie

Dit productblad is naar beste weten opgesteld en vervangt alle eerdere productbladen. De inhoud hiervan is niet juridisch bindend.

#### Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Deutschland  
T +49 36332 89-100  
F +49 36332 89-202  
[info@casea-gips.de](mailto:info@casea-gips.de)  
[www.casea-gips.de](http://www.casea-gips.de)

Een onderneming van de REMONDIS-groep

#### > Technische specificaties en eigenschappen

Vloeimaat met Hägermannkegel	22-24 cm
Open tijd gietvloerspecie*	30-45 minuten na verpompen
Druk- en buigtreksterkte van het bindmiddel	CAB 40 volgens DIN EN 13454
Beloopbaar na*	circa 24 uur
Gedeeltelijk belastbaar na*	4 dagen
Brandbaarheid	A1, onbrandbaar
pH-waarde (specie)	alkalisch, pH > 11
Schudgewicht	circa 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Opstarten vloerverwarming	na 4 dagen
Zwel- en krimpgedrag	≤ 0,2 mm/m
*) afhankelijk van verhardingsomstandigheden	

#### > Logistiek en veiligheidsvoorschriften

Leveringsmogelijkheden	big-bag en bulk
Houdbaarheid	mits droog en beschermd opgeslagen is Raddiplus C 6 maanden houdbaar na leveringsdatum
Veiligheidsinformatie	zie veiligheidsblad Raddiplus C

#### > CE-Keurmerk



CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Deutschland

06  
04 16911 203  
0432-CPR-00146-01  
EN 13454-1:2004, Calciumsulfaat bindmiddel CAB40  
Voor de productie van dekvloeren binnen gebouwen

Brandklasse	A1
pH-waarde	≥ 7
Sterkteklasse	40
Calciumsulfaatgehalte	≥ 85%
Krimp en zwel	≤ 0,2mm/m